

6月24日 曲げ破壊試験 結果

		ひびわれ発生荷重		破壊荷重
		南側	北側	
S2-1	目視	3.5tf	6.0tf	19.23tf
	ストレン ゲージ	G2	4.5tfでひずみが増大	
		G3	3.5tfでひずみが減少	
		G4	3.0tfでひずみが減少	
たわみ	10tfでたわみが増大			

6月24日 曲げ破壊試験 結果

		ひびわれ発生荷重		破壊荷重
		南側	北側	
S2-2	目視	5.0tf	5.0tf	19.00tf
	ストレン ゲージ	G2	3.5tfでひずみが減少	
		G3	11.0tfでひずみが増大	
		G4	4.5tfでひずみが増大	
たわみ	10tfでたわみが増大			

6月26日 曲げ破壊試験 結果

		ひびわれ発生荷重		破壊荷重
		南側	北側	
R2-1	目視	5.0tf	5.0tf	17.35tf
	ストレン ゲージ	G2	4.5tfでひずみが増大	
		G3	4.5tfでひずみが減少	
		G4	4.5tfでひずみが減少	
たわみ	9.5tfでたわみが増大			

6月26日 曲げ破壊試験 結果

		ひびわれ発生荷重		破壊荷重
		南側	北側	
R2-2	目視	4.0tf	6.0tf	18.56tf
	ストレン ゲージ	G2	6.0tfでひずみが減少	
		G3	4.0tfでひずみが減少	
		G4	4.0tfでひずみが減少	
たわみ	6.5tfでたわみが増大			